

EUCCO WR - 75®

ADITIVO RETARDANTE DE FRAGUA PARA PLASTICIDAD PROLONGADA

Descripción:

EUCCO WR-75 es un aditivo líquido a base de polímeros orgánicos, formulado específicamente para obtener un excelente desempeño reduciendo la pérdida de asentamiento inicial de concreto por un periodo más largo.

Aplicaciones principales:

EUCCO WR-75 está especialmente recomendado cuando se requiere:

- Concreto premezclado
- Concreto colocados en climas cálidos y templados.
- Cuando se requiera transporta el concreto a largas distancias.
- Excelente trabajabilidad.

Características / Beneficios:

- Permite transportar la mezcla a larga distancia.
- Mejora la cohesión y reduce la segregación.
- Facilita el bombeo y colocación del concreto a distancias largas.
- Proporciona un retardo controlado, dependiendo la dosis empleada.
- Reduce la exudación y contracción del concreto.
- No contiene cloruros ni agentes corrosivos.

Información técnica:

Apariencia : Líquido.

Densidad : 1.15 kg/l.

Color : Incoloro a Ligeramente amarillento

Normas / especificaciones:

Este producto cumple con las especificaciones de la norma ASTM C 494 Tipo B.

Direcciones para su uso:

- Agregue EUCCO WR- 75 al agua restante del amasado de la mezcla o directamente, no debe entrar en contacto directo con el cemento seco, no debe mezclarse con otros aditivos.
- Se puede agregar EUCCO WR- 75 manualmente o con dosificadores, es un producto listo para usarse y no requiere agitación o mezclado adicional.

Dosificación:

El EUCCO WR-75 es usado a una dosificación 0.1– 0.3% por peso del cementos, se recomienda hacer ensayos previos para establecer la dosis. Se recomienda realizar ensayos previos a la obra para precisar las dosis requeridas, las cuales podrían variar de las dosificaciones recomendadas debido a las diversas condiciones de cada obra y cada tipo de materiales empleados. Cualquier consulta contacte al departamento de Construcción Química Suiza Industrial del Perú.

EUCCO WR - 75®

ADITIVO RETARDANTE DE FRAGUA PARA PLASTICIDAD PROLONGADA

Presentación:

- | | | |
|------------|-------|---------------|
| • Cilindro | 230kg | 45.7 galones* |
| • Balde | 20kg | 4.6 galones* |

*galones americanos aproximados

Precauciones / restricciones:

- Se debe proteger el EUCCO WR- 75 contra el congelamiento.
- Se deberá de tener cuidado cuando se aplique en temperaturas de ambiente menores a 15°C ya que puede presentar tiempos de fraguados iniciales y finales prolongados.
- Los cambios en los tipos de cemento, agregados y temperatura modifican el desempeño de los aditivos en la mezcla de concreto, variando resultados en el concreto fresco y endurecido.
- No utilice aire para su agitación.

Manejo y almacenamiento:

EUCCO WR -75 debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento: 1 año.