

# EUCCO 1PLUS®

## IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTERO

### Descripción:

EUCCO 1 PLUS es un impermeabilizante líquido base sellantes orgánicos e inorgánicos que forman una barrera interna contra la penetración de agua evitando la formación de salitre.

### Aplicaciones principales:

Se recomienda para la impermeabilización de morteros y concretos en:

- Morteros para pega de ladrillos.
- Tarrajes interiores y exteriores.
- Tarrajes en baños, cocinas, reservorios, canales, tanques de agua, etc.
- Cimiento sobre cimientos.
- Tanques para agua, baños, albercas, sótanos, muros y paredes.
- Morteros impermeables de nivelación.

### Características / Beneficios:

Reduce la absorción de humedad hasta un 60%.

- Se obtiene un concreto o mortero impermeable.
- Reducción de acción capilar.
- Reduce la transmisión de vapor a través de paredes y losas.
- Incrementa mayor trabajabilidad del mortero.
- No afecta la resistencia y/o adherencia del mortero.
- Incrementa la durabilidad del mortero.

### Información técnica:

Apariencia : Gel líquido

Color : Amarillo

Densidad : 1.04 kg/l

### Direcciones para su uso:

EUCCO 1 PLUS antes de usar.

Preparación de la base

- La superficie debe estar rugosa, limpia y libre de elementos externos (polvo, grasa, etc).
- Para el tratamiento adecuado se debe tener en cuenta:
- Sellar las juntas sin movimiento con un sellante adecuado. Consulte con nuestro Departamento Técnico.
- Si se presentan fisuras sin movimiento ó cangrejeras, se debe reparar con un mortero impermeable con EUCCO 1 PLUS.
- Si se presentan juntas con movimiento se debe sellar con una masilla elastomérica como Vulkem 116 ó Vulkem 227 y posteriormente Colocar el mortero impermeabilizado con EUCCO 1 PLUS.
- Si se presenta una filtración fuerte de agua, se debe realizar una reparación de la zona con una pasta de cemento utilizando CAVE II Plug.

Aplicación

Capa de Adherencia:

- Humedezca con agua la superficie que se va a tratar.
- Disuelva 1 parte de EUCCO 1 PLUS en 10 partes de agua y utilice esta mezcla como agua de amasado en todo el proceso.
- En un recipiente de boca ancha, añada EUCCO 1 PLUS luego adicione el cemento mezcl
- hasta obtener una lechada o pintura espesa homogénea.
- Aplique la lechada con guante o brocha cuidando que penetre bien en los poros de la superficie.

# EUCCO 1PLUS®

## IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTERO

### Capa de Nivelación:

- Humedezca con agua la superficie que se va a tratar.
- Disuelva 1 parte de EUCCO 1 PLUS en 10 partes de agua y utilice esta mezcla como agua de amasado en todo el proceso.
- En un recipiente de boca ancha añada EUCCO 1 PLUS diluido con agua, luego adicione un volumen de arena y un volumen de cemento, mezcle con una plancha de batir hasta obtener un mortero de consistencia plástica.

### Presentación:

- |            |       |               |
|------------|-------|---------------|
| • Cilindro | 200kg | 51.3 galones* |
| • Balde    | 20kg  | 5.1 galones*  |
| • Galonera | 4kg   | 1 galón*      |

\*galones americanos aproximados

### Precauciones / restricciones:

- Utilizar cemento desembolsado, no debe tener trazas de hidratación.
- El congelamiento y descongelamiento no dañarán el material si se agita completamente.
- Cuando la temperatura ambiente sea muy baja, calentar el agua de mezcla a 20 °C, posteriormente adicionar EUCCO 1 PLUS.
- No utilice aire para su agitación.
- Guárdese a temperaturas sobre 0°C.
- Para la preparación del mortero impermeable no deben utilizarse arenas muy finas o con alto contenido de materia orgánica e inorgánica (sales).
- Si se requiere un acabado esmaltado o liso, no se debe aplicar cemento sobre la superficie, puede generar fisuración.
- Curar las superficies de 7 a 8 días.
- Cuando se requiere tratar uniones entre paredes o paredes y piso, aplique un borde con un perfil semicircular de un mortero impermeable con EUCCO 1 PLUS previo sellado.
- Si desea mejorar la adherencia del mortero adicione FLEXCON.R
- Durante la manipulación usar las medidas de seguridad apropiadas. Usar el equipo de protección personal apropiado.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y vías respiratorias. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua, para mayor información consultar la hoja de seguridad del producto.
- Limpie con agua las herramientas y el equipo antes que se endurezca el mortero y/o C.

### Manejo y almacenamiento:

EUCCO 1PLUS debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil de almacenamiento: 1 año.